

阻燃 PC (HL-FRPC)

产品特性 FEATURES			主要应用 APPLICATIONS
阻燃、外观优异			防火件
特 性	测试标准	单 位	测试结果
物理性能 Physical			
密度 Density	GB/T 1033.1	g/cm³	-
熔融指数 Melt Index	GB/T 3682	g/10min	18
机械性能 Mechanical			
拉伸强度 Tensile strength	GB/T 1040	MPa	58.5
断裂伸长率 Elongation	GB/T 1040	%	15
弯曲强度 Flexural strength	GB/T 934	MPa	86.7
弯曲模量 Flexural modulus	GB/T 934	MPa	2136
悬臂梁缺口 冲击强度（23℃） Charpy notched Impact strength	GB/T 1043	KJ/m²	40
其他性能			
阻燃	UL-94	2.5mm	V ₀
成型工艺参考			
干燥温度	℃		120
干燥时间	h		2-4
加工温度	℃		260-310
模温	℃		30-60
备注：数据来源于试验室，典型数据仅供参考。			

东莞海丽化学材料有限公司

地址：东莞松山湖国家高新科技产业园区生产力大厦 1 楼
 电话：0769-23075188 传真：0796-22489117
 网址：www.haili-chem.com E-mail: haili@haili-chem.com

东莞市海丽商贸有限公司
 昆山海丽高分子材料有限公司
 海泰利达国际控股有限公司