

低温发泡剂 130

低温发泡剂 130 由有机发泡剂改性经特殊配方复合而成。该发泡剂与橡胶混合物有良好的兼容性。

用 途

发泡剂 130 属低温发泡剂，主要用于 NR、NBR、SBR 等橡胶发泡，也可用于 EVA、PE 及 PVC/NBR 共混发泡，对硫化有促进作用。能赋予制品均匀的泡孔和白度。特别适合橡胶发泡。

技术指标

化学成分	化学发泡剂及活性助剂复合
外 观	白色粉末
分解温度 (°C)	120-130
发气量 (mL/g)	135-140
平均粒径 (µm)	7-9
PH 值	6.5-7.0
水份, %	≤0.3

包 装

- 1、 采用纸塑复合袋包装，每袋 25 公斤。
- 2、 该发泡剂均为 3 吨一个批号，客户在使用同一批号时，只需先试一手小料确认无误，即可放心使用全批号发泡剂。

储 运

- 1、 应贮存在凉爽、干燥的环境下。
- 2、 远离蒸汽、火源及其它热源。
- 3、 避免阳光照射、撞击。
- 4、 严禁与有机/无机酸接触。
- 5、 建议储存和混合区域有良好的通风条件，避免吸入粉尘、深度皮肤接触和咽下。

东莞海丽控股集团有限公司

地址：东莞松山湖国家高新科技产业园区生产力大厦 1 楼
电话：0769-23075188 传真：0796-22489117
网址：www.hailiichem.com E-mail: haili@hailiichem.com

东莞海丽化学材料有限公司
昆山海丽高分子材料有限公司
海泰利达国际控股有限公司